

Gem Identification Report

— 宝石鑑別書 —

SAMPLE

鑑別結果
Result

合成ダイヤモンド

このダイヤモンドは合成で、科学技術により製造されています。

外観
Appearance

透明度と色
Transparency & Color

透明無色

カットの形式
Shape & Cut

ラウンド ブリリアント カット

重量
Weight

0.519 ct

寸法
Measurements

4.19 - 4.21 × 2.60 mm

No. SAMPLE34



鑑別
Tests

本鑑別には下記の検査を行っています Instruments Used for Identification				
屈折率測定 <input checked="" type="checkbox"/>	偏光検査 <input checked="" type="checkbox"/>	多色性検査 <input type="checkbox"/>	蛍光性検査 <input checked="" type="checkbox"/>	比重測定 <input checked="" type="checkbox"/>
直視型分光検査 <input checked="" type="checkbox"/>	拡大検査 <input checked="" type="checkbox"/>	UV-Vis分光光度計 <input type="checkbox"/>	赤外分光(FT-IR) <input type="checkbox"/>	蛍光X線元素分析 <input type="checkbox"/>
顕微ラマン分光 <input type="checkbox"/>	軟X線透過検査 <input type="checkbox"/>	ダイヤモンドビュー™ <input checked="" type="checkbox"/>	LA-ICP-MS <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>

備考
Comments

カラーグレード.....Colorless
クラリティグレード.....VS class
カットグレード.....Excellent

合成ダイヤモンド グレーディング スケール	カラー	Colorless	Near Colorless	Light Color	
	クラリティ (FL, IFを含む)	VVS class	VS class	SI class	I class
	カット	Excellent	Very Good	Good	Fair

062119

- この鑑別書は検査内容および検査結果を記載しておりますが、価値評価を保証するものではありません。
- 鑑別石や本鑑別書に変化を加えた場合は無効となります。
- 本鑑別書にて結果の記載のない石についての検査は行っておりません。
- 鑑別書発行に関する業務上規約は裏面に記載しております。



(社)宝石鑑別団体協議会(A.G.L.)会員
中央宝石研究所
Central Gem Laboratory

本社 東京都台東区上野5-15-14 ミヤギビル TEL. 03-3836-1627(代)
www.cgl.jp 宝石鑑別情報は、ホームページをご利用下さい。